



R E S I N I E

AL 20

Pavimenti in resina

AL 20

Autolivellante per pavimenti idoneo alla successiva posa in opera di resina epossidica
Exo Finitura.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CONFEZIONI : Sacchi da kg. 25
ASPETTO : Polvere Grigia.
DURATA : Efficacia caratteristiche prestazionali : 12 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità.
Conformità al D.M. 10.05.2004 indicata sulla confezione.
RESA PER CONFEZIONE : 15,6 mq per mm di spessore.

CAMPI DI IMPIEGO

Rasatura autolivellante idonea alla successiva posa di pavimentazioni (ceramiche, parquet, moquettes, ecc.) per locali esterni ed interni a traffico moderato di classe UPEC P2 quali abitazioni private e locali sottoposti a traffico limitato.

Supporti :

- sottofondi in massetto MR80 o massetto MR81
- sottofondi in cemento
- sottofondi in calcestruzzo i getto o prefabbricato

Non applicare direttamente su :

- piastrelle, pavimenti vinilici, gomma, linoleum, legno, pitture epossidiche, poliuretaniche, acriliche (applicare preventivamente CAM PRIMER)

Non applicare su :

- superfici metalliche
- sottofondi soggetti a rimonte di umidità

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Attrezzi : trapano a basso n° di giri, racla di gomma, rullo frangibolle.

Preparazione dei supporti : i supporti devono essere stabili, duri, normalmente assorbenti, puliti, asciutti e maturi. Nel caso di sottofondi molto porosi trattarlo con CAM PRIMER.

Applicazione : Inumidire il supporto assicurandosi di non avere ristagni d'acqua.

Preparazione Impasto:

- Versare un sacco di AUTOLIVELLANTE AL 20 in 7,0 : 7,5 lt d'acqua pulita e miscelare con un trapano a basso numero di giri (500 giri/min) sino ad ottenere un impasto fluido ed omogeneo. Lasciare riposare l'impasto per 5 min e riagitare brevemente prima dell'utilizzo.

OPERAZIONI DI POSA :

- Versare sul sottofondo l'impasto e stenderlo con una racla di gomma o una spatola americana d'acciaio.
- Aiutare la fuoriuscita di bolle utilizzando un rullo frangibolle.

MASSETTO SOTTILE :

- Per la realizzazione di massetti sottili (da 8 a 25 mm) miscelare due volumi di autolivellante AL 20 con 1 volume di sabbia silicea secca (0 : 4 mm). La malta così ottenuta non è più autolivellante ma facilmente stendibile con staggia.

PER UNA PERFETTA POSA IN OPERA:
RACCOMANDAZIONI

- Non applicare su supporti gelati, in corso di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive.
- Evitare l'applicazione in pieno sole.
- Con giornate calde e ventose o in esterno, i supporti dovranno essere inumiditi con acqua e successivamente mantenere umida la superficie livellata per le prime 24 ore.
- Non applicare in spessori inferiori a 5 mm nel caso di utilizzo prima della posa di parquet.