

CAM SANA PARETE

NATURA DEL PRODOTTO

Antimuffa, impermeabilizzante, protettivo. Miscela di resine con pigmenti e additivi fungicidi.

CARATTERISTICHE GENERALI

Resina monocomponente elastica idonea al trattamento di superfici soggette a formazione di funghi dovuti ad un eccesso di condensa.
Campi di impiego : soffitti, muri, travi in calcestruzzo.

MODO D'USO

Prodotto pronto all'uso. Rimuovere il coperchio della confezione originale e mescolare manualmente. Qualora fosse necessario, è possibile diluire con acqua in proporzione di 1-20. Prima dell'applicazione è bene rimuovere la vecchia pittura e stendere una mano di CAM PRIMER.
Stendere il prodotto in minimo due mani per mezzo di rullo o pennello.

CONSUMI

Mediamente 500gr./Mq (complessivamente per due mani di applicazione su superfici con caratteristiche di media porosità)

TEMPI DI ESSICCAZIONE

L'indurimento avviene in relazione alle temperature ambientali. Leggere sotto la tabella indicativa:
da 10 a 30 C° occorrono dalle 6 alle 8 ore.
A temperature inferiori o maggiori di quelle indicate i tempi di indurimento subiranno variazioni.

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto deve essere conservato in luogo fresco ed arieggiato nella confezione originale.

SCADENZA

12 mesi dalla data di confezionamento.

CONTROINDICAZIONI

Non esporre a lungo il prodotto a fonti dirette di calore.
Non applicare il prodotto su superfici esterne nelle ore di calde in presenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli.
Non applicare il prodotto su supporti umidi.
Non diluire con solventi o altro.
Non inquinare con prodotti estranei ad esso.

PRECAUZIONI

Controllo dell'esposizione ambientale: Non sono richieste particolari misure precauzionali per la salvaguardia dell'ambiente.
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. Arieggiare i locali durante e dopo l'applicazione.

PULIZIA DEL CANTIERE

Prassi generale di igiene industriale. Lavare l'attrezzatura, gli indumenti ed il luogo di lavoro con acqua e normale sapone.
Effettuare la pulizia regolarmente.
Smaltire il materiale di risulta nelle apposite discariche.

CONFEZIONI

Secchi da Kg. 5 / 10 / 20

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1)



Preparazione della superficie:

Per ottenere un aspetto estetico ottimale, si consiglia di rimuovere le incongruenze ove

fosse necessario con uso di spazzole e spatole.

Colmare eventuali crepe, fenditure o buche con apposito rasante ns. **CAM STUK** prodotto fortemente elastico non oggetto a progressivi ritiri.

Mescolare con cura manualmente.

2)



Su superfici con tendenza allo sfaldamento.

Supporti non perfettamente aderenti applicare CAM Primer a rullo o pennello prima della stesura di CAM 50.

Stendere CAM SANA PARETE su tutta la superficie, mediante apposito rullo o pennello.

Consumo al metro quadro:: circa 500 gr. (da dare in n° 2 mani).

Attendere il tempo necessario all'essiccazione: tempo utile 6 ore ad una temperatura di circa 20°C.

Arieggiare i locali durante e dopo l'applicazione.

Non applicare il prodotto su supporti umidi.

Non inquinare con prodotti estranei ad esso.

È buona norma applicare il prodotto in ambienti a temperature che oscillino tra i 10°C E 30°C.